

Грузоотправитель:

Грузополучатель: ОАО "Оммет"

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Станция назначения: ОМСК-СЕВЕРНЫЙ

Наименование продукции: ГОСТ 8509-93 - УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредита тива	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
068634856	831400	03.06.2016		16, 4500496829	2	4	33472		01		13	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
01	003	535-2005	462486	СТЗСП	5-1ГП	УГОЛОК	A	50.00	5.00	12000		мд	1	9	55.810
02	003	535-2005	462486	СТЗСП	5-1ГП	УГОЛОК	A	50.00	5.00	6000		мд	1	2	2.320

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 01,02

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %										Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр. Мик. стр.
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ_T	σ_B	δ_5	ψ	Темп °C	мех. стар.	Дж/см2	НВ		хол. изг.	осадка хол.	гор.	
01	462486		0.22	0.21	0.56	0.006	0.024	0.06	0.04	0.06	0.004	370.0	510.0	30.0		-20	149.0	197.0		УД				
			0.005							0.33					-20	153.0	192.0							
02	462486		0.22	0.21	0.56	0.006	0.024	0.06	0.04	0.06	0.004	370.0	510.0	30.0		-20	149.0	197.0		УД				
			0.005							0.33					-20	153.0	192.0							

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

При перелиске по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.tc-evgaz.com, раздел Претензия.

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте


СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1



ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 4608636



Грузоотправитель:

Грузополучатель: ОАО "Оммет"

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Станция назначения: ОМСК-СЕВЕРНЫЙ

Наименование продукции: ГОСТ 8509-93 - УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
068634856	831400	03.06.2016		16, 4500496829	2	4	33472		01		13	СВЯЗКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	С О Р Т	Кол. мест	Вес (тн)
								A	B	C	D				
03	003	535-2005	961251	СТЗПС	5-1ГП	УГОЛОК	A	50.00	5.00	12000	мд	1	1	3.300	
04	003	535-2005	562574	СТЗСП	5-1ГП	УГОЛОК	A	50.00	5.00	12000	мд	1	1	6.320	

Итого: 13 67.750
Вес брутто: 68.036

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 03,04

N пп	Ном. плавки	Ном. парт Сли- ток	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %										Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр Мик стр
			C N2	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Сэ	As	σ_T Н/мм2	σ_B	δ_5 %	ψ %	Темп °C	мех. стар. Дж/см2	НВ	хол. изг.		осадка хол.	гор.		
03	961251		0.20	0.08	0.50	0.022	0.012	0.03	0.02	0.05	0.004	320.0	435.0	33.0		-20	116.0	158.0	УД					
			0.006							0.30					-20	106.0	147.0							
04	562574		0.20	0.22	0.45	0.009	0.018	0.05	0.05	0.06	0.005	355.0	510.0	30.0		-20	139.0	184.0	УД					
			0.008							0.30					-20	112.0	172.0							



Указанная в документе о качестве продукция соответствует условиям поставки. При переписке по вопросам количества и качества заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) обращайтесь на номер документа о качестве. По вопросам действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Претензий на количество и качество продукции обра- Действителен на территории РФ и стран СНГ щаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках по трафарету провешивание на весах ВТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1

