

**ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 1130301**
**Мастика битумно-резиновая изоляционная, марка МБР-90**

 ОКП 0258990600

Дата изготовления 29/01/2016

Дата отбора проб 29/01/2016

Номер партии 1

Количество мест 2727 (44кг)

ГОСТ 15836-79

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, сертифицированной BVC в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. Сертификат №RU227262Q-U/1 от 13.01.2016 г.

№	Наименование показателей	Нормы по ГОСТ 15836-79	Фактически	Методы испытаний
1	Температура размягчения по методу "Кольца и шара", °С, не менее	90	95	ГОСТ 15836
2	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, не менее	20	23	ГОСТ 15836
3	Растяжимость при 25 °С, см, не менее	3	3.8	ГОСТ 15836
4	Водонасыщение за 24 часа, %, не более	0.2	0.16	ГОСТ 15836

Качество продукции соответствует ГОСТ 15836-79





Начальник ОТК (нач. смены)

Старший лаборант

Дата проведения анализа

Дата выдачи паспорта

 Михайлова Л.Н.  
 Жильцова М.А.  
 11/03/2016  
 11/03/2016