

ООО ПО "ХИМТЭК-ЯР"

Паспорт качества на Лак БТ-577, ГОСТ 5631-79

Масса нетто 1900 кг
Дата изготовления 01.09.2017г.

Партия № ПИ 06
Количество мест 38

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Требования по ГОСТ 5631-79	Результат испытаний
1. Внешний вид пленки	Глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин черная, оттенок не нормируется	Соотв.
2. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при $20,0 \pm 0,5^\circ\text{C}$, с	18 - 35	30
3. Массовая доля нелетучих веществ, %	39 ± 2	40,3
4. Время высыхания пленки до степени 3 при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	24	24
при $(100 - 110)^\circ\text{C}$, мин, не более	20	20
5. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее	0,20	0,24
6. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
7. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при $20 \pm 2^\circ\text{C}$, ч, не менее	48	48
8. Стойкость пленки к статическому воздействию 3 %-ного раствора NaCl при $20 \pm 2^\circ\text{C}$, ч, не менее	3	3

Заключение: Лак БТ-577 соответствует требованиям ГОСТ 5631-79

Гарантийный срок хранения олифы – шесть месяцев со дня изготовления.

Начальник ОТК
Лаборант

Е.В. Кононенко
Е.В. Сафонова

