



Исполнитель: Публичное акционерное общество "Синергический трубный завод"
 Почтовый адрес: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1
 Телефонный адрес: "Утро"
 Телеграмм: 348416
 E-mail: sllavskv@sinz.ru, ok@sinz.ru
 Телефоны для справок: 8(3439)36-35-82
 Факс: 8(3439)36-31-97, 8(3439)36-37-91

Код предприятия по ОКП: 00186931
 ИНН: 6612000561
 Адрес и наименование: Банк "СБС-БАНК" ЕКАТЕРИНБУРГ
 Расчетный счет: БИК 04657756
 4070281010100000795
 Корреспондентский счет: 30101810800000000756



Сертификат качества № 1300204983Г-2

Дата выдачи сертификата	11.09.2016	Вид упаковки	пакеты	Вагон №	56942328
Грузополучатель	Филиал ООО "РН-Снабжение-Нефтеюганск" в городе Пыль-	Заказ	300318395	Количество мест	10
	зона Пионерная, проезд 5П здание 15	НТД	ГОСТ 32528-2013 гр. В	Листов	1
Наименование продукции	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные общего назначения			Лист	1

№ п/п	№ пакета	№ партии	Марка стали/класс прочности	№ плавки	Размер			Кол-во, шт	Масса, кг		Общая длина, м	
					Диаметр, мм	Толщина, мм	Длина, м		Фактич.	Теоретиц.		Брутто
1	3216013019	5762	20 / K42	61603	159	6,0	9,0 - 12,0	20	4850	4860	4874	214,69
2	3216013020	5762	20 / K42	61603	159	6,0	9,0 - 12,0	20	4850	4900	4914	216,45
3	3216013021	5762	20 / K42	61603	159	6,0	9,0 - 12,0	20	4860	4910	4924	216,89
4	3216013022	5762	20 / K42	61603	159	6,0	9,0 - 12,0	11	2660	2674	2681	118,11
5	3216013023	5762	20 / K42	61603	159	6,0	9,0 - 12,0	11	2670	2703	2710	119,39
6	3216013024	5763	20 / K42	61606	159	6,0	9,0 - 12,0	20	4840	4840	4854	213,77
7	3216013025	5763	20 / K42	61606	159	6,0	9,0 - 12,0	20	4860	4878	4892	215,45
8	3216013026	5763	20 / K42	61606	159	6,0	9,0 - 12,0	20	4850	4861	4875	214,70
9	3216013027	5763	20 / K42	61606	159	6,0	9,0 - 12,0	20	4860	4820	4934	217,32
10	3216013028	5763	20 / K42	61606	159	6,0	9,0 - 12,0	20	4860	4859	4873	214,84
ИТОГО:								182	44160	44405	44531	1961,41

МАМОНТОВСКАЯ
 СКЛАДОВАЯ БАЗА

№ партии	№ плавки	Химический состав, %										Механические свойства		
		Углерод С	Марганец Mn	Кремний Si	Сера S	Фосфор P	Хром Cr	Никель Ni	Медь Cu	Азот N ₂	Мышьяк As	Времен. сопрот. разрыву σ _в , МПа	Предел текучести σ _т , МПа	Относительное удлинение δ, %
5762	61603	0,20	0,55	0,22	0,003	0,0088	0,056	0,103	0,19	0,0061	0,0057	472	312	29,0
5763	61606	0,22	0,56	0,22	0,003	0,0100	0,100	0,120	0,21	0,0065	0,0046	479	325	27,0
												481	316	30,0
												501	340	29,0

Маркировка: по ГОСТ 10692-2015, ЕТТ п.9.2.

(указывается маркировка согласно требованиям нормативной документации)

Примечание:

Трубы с фаской, величина остаточной напряженности магнитного поля на торцах труб не более 20Гс (2,0 МТл), требования ЕТТ п.5.4; 5.7 - выполнены.

Гарантийный срок на Товар 12 месяцев с даты поставки.


(указывается все дополнительные требования ЦД и заказа)

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям
 При переписке по вопросам качества ссылаться на № сертификата.



ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Овсянникова С.А.



Поставка по теоретической массе

Целостность продукции и упаковки при отпуске проверена
 Сухарева Л.Т.

ФМО

МАМОНТОВСКАЯ
 БАЗА
 СЖЛД ЖЗД

Сертификат качества №1300204983ГТ-2 код 15010135