



Общество с ограниченной ответственностью

«КАЛЬМАТРОН-СПб»

190103, Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 9, лит. 3
ИНН 7810208761 КПП 783901001, ОКПО: 54282519, ОГРН: 1037821014098
р/с 40702810455040010513 в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
кор/с 30101810500000000653
тел./факс (812)336-90-96, E-mail: newtech@kalmatron.ru www.kalmatron.ru

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

№ 09-20 от 15.07.2020 г.

однокомпонентного эластичного гидроизоляционного состава «КАЛЬМАТРОН-АКРИЛАСТ»

ТУ 5745-009-54282519-2008 Изм.1

Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.008.Е.003498.07.17 от 25.07.2017 г.

Партия №	118	Дата производства	15.07.2020	Объем партии, кг	375
----------	-----	----------------------	------------	---------------------	-----

Наименование показателя	Нормативное значение	Фактическое значение
Внешний вид	Сыпучий порошок светло-серого цвета	Соотв.
Влажность смеси, масс. %, не более	0,3	0,3
Насыпная плотность, кг/м ³	1300±50	1265
Максимальный размер заполнителя, мм	0,63	0,63
В/Т	0,18-0,20	0,18
Жизнеспособность, мин, не менее	60	60
Водонепроницаемость, марка, не менее	W14	W16
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	1,5	1,7
Морозостойкость контактной зоны, не менее	F _{кз} 50	F _{кз} 50
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг, не более	370	144,6

Гарантийный срок хранения компонентов состава в нераспечатанной и неповрежденной фабричной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Однокомпонентный эластичный гидроизоляционный состав «КАЛЬМАТРОН-АКРИЛАСТ» необходимо использовать в соответствии с инструкцией по применению.

Технолог ООО «Кальматрон-СПб»



Величко А.С.