

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
ЭМАЛЬ ЭП-5116
 ГОСТ 25366-82

Партия № 0422-2-18

Дата изготовления 04.2018

Вес 100 кг

Наименование показателей	Требования ГОСТ	Фактически
1. Внешний вид и цвет покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать ровную, гладкую поверхность. Черный, оттенок не нормируется	соотв
2. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	94	96
3. Время высыхания до степени 3 при температуре (80±2)°С, ч., не более	15	1,5
4. Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ, М-3, усл. ед., не менее	0,5	0,5
5. Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
6. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	40	40
7. Степень перетира, мкм, не более	60	50
8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	10	10
9. Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч., не менее:		
- воды	48	соотв
- минерального масла	36	
- бензина	36	

Эмаль поставляется комплектно: Основа- компонент А – 33 кг и компонент В – 17 кг

Заключение ОТК: Эмаль ЭП-5116 соответствует ГОСТ 25366-82

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления

Начальник ОТК _____

Дата проведения анализа _____

