

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Заказчик:

Продукция:

Краска латексная для колеровки Профи Gross Art База С

Нормативная документация:

ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Дата изготовления:

№ партии:

Форма поставки:

Дата отгрузки:

Характеристика	Нормированное значение	Результат испытания	Метод испытания
Внешний вид плёнки краски	Плёнка однородная с матовой поверхностью	соответствует	ТУ
Морозостойкость краски в циклах, не менее	5	5	ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	48,5-50,0	50	ТУ
Укрывистость высушенной плёнки на 1 слойное покрытие.	130-170	150	ГОСТ 17537
Стойкость плёнки к статическому воздействию воды при температуре +20С	24	24	ГОСТ 8784
Степень перетир, мкм, не более	40	40	ГОСТ 6589
Время высыхания до степени 3 при темпер. +20С, ч, не более	1	1	ГОСТ 19007
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом 6мм, при темпер. +20С, с, не менее	90-120	120	ГОСТ 8420
Адгезия, балл, в пределах	1	1	ГОСТ 15140

ООО «БауПро», 644036, г.Омск, 3-я Казахская ул., 559-500

